

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60851-6

1996

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-05

Amendement 1

**Fils de bobinage –
Méthodes d'essai –**

**Partie 6:
Propriétés thermiques**

Amendment 1

**Winding wires –
Test methods –**

**Part 6:
Thermal properties**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte du présent amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
55/561/FDIS	55/593/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 14

Remplacer l'article 5 existant par le suivant:

5 Essai 15: Indice de température

5.1 Fil émaillé

5.1.1 Fil de section circulaire

L'indice de température doit être déterminé conformément à la CEI 60172 (sur des éprouvettes non imprégnées).

5.1.2 Fil de section rectangulaire

Comme la CEI 60172 ne prévoit pas de dispositions pour l'examen des fils de section rectangulaire, l'essai doit être réalisé sur un fil de section circulaire conforme à 5.1.1, en utilisant un revêtement ayant la même formule que celui appliqué sur le fil de section rectangulaire.

5.2 Fil recouvert d'un ruban

A l'étude.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
55/561/FDIS	55/593/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report of voting indicated in the above table.

Page 15

Replace the existing clause 5 by the following:

5 Test 15: Temperature index

5.1 Enamelled wire

5.1.1 Round wire

The temperature index shall be determined in accordance with IEC 60172 (on unimpregnated specimens).

5.1.2 Rectangular wire

As IEC 60172 makes no provision for testing rectangular wire, the test shall be made on round wire in accordance with 5.1.1, using a coating of the same formulation as that applied to the rectangular wire.

5.2 Tape wrapped wire

Under consideration.