



Plastics — Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials —

Part 2:

Preparation of test specimens and determination of properties

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Plastiques — Polystyrènes résistants au choc (PS-I) pour moulage et extrusion —

Partie 2 : Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical corrigendum 1 to International Standard ISO 2897-2:1994 was prepared by Technical Committee ISO/TC 61, *Plastics*, Subcommittee SC 9, *Thermoplastic materials*.

Page 4

Table 3

In the last column of the table, replace "220 °C" by "200 °C" for the temperature at which the melt flow rate is determined.